



## Produktdatenblatt nach DIN EN 13707



Zert.-Stelle: 1724  
06  
WPK-Nr.: 1724-CPD-31101  
DIN EN 13707

### DURITIA Glasvliesbahn V13 grob

DZ / E4 – V13 in Anlehnung an DIN V 20000-201

Oberfläche fein besandet / Unterseite grob besandet / 1,0 m x 10,0 m,  
Bitumen-Dachdichtungsbahn / Glaslieseinlage (DIN 52141):  $\geq 60 \text{ g/m}^2$   
Gehalt an Löslichem (DIN 52123):  $\geq 1300 \text{ g/m}^2$

#### Rollen stehend lagern

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung/Grenzwert
Sichtbare Mängel	DIN EN 1850-1	-	Keine sichtbaren Mängel
Länge	DIN EN 1848-1	m	10,00
Breite	DIN EN 1848-1	m	1,00
Geradheit	DIN EN 1848-1	mm/10m	$\leq 20$
Wasserdichtheit	DIN EN 1928	-	bestanden bei 100 kPa / 24 h
Lösliches	DIN 52123	G/m <sup>2</sup>	1300
Verhalten bei einem Brand von außen	DIN V EN V 1187	-	Systemtest
Brandverhalten	EN ISO 11925-2	-	Klasse E nach DIN EN 13501-1
Schälfestigkeit	DIN EN 12316-1		KLF
Scherfestigkeit	DIN EN 12317-1		KLF
Zugverhalten: Maximale Zugkraft	DIN EN 12311-1	N/50mm	400 (längs) 300 (quer)
Zugverhalten: Dehnung	DIN EN 12311-1	%	2
Widerstand gegen stoßartige Belastung	DIN EN 12691	mm	KLF
Widerstand gegen statische Belastung	DIN EN 12730		KLF
Widerstand gegen Weiterreißen	DIN EN 12310-1	N	KLF
Widerstand gegen Durchwurzelung	DIN EN 13948	-	KLF
Kaltbiegeverhalten	DIN EN 1109	°C	-0
Wärmebrandfestigkeit	DIN EN 1110	°C	+70
Künstliche Alterung DIN EN 1296	DIN EN 1109 / DIN EN 1110	°C	KLF

KLF keine Leistung festgestellt

V13 grob-8-06 / Stand 08.2006