

Cert-organ: 1724
FPC-nr. 1724-CPD-031101



PF 2800 SBS

Polymer klæbe underpap

Anvendelse:

PF 2800 SBS klæbeunderbane anvendes som underste lag i tækninger, hvor der ønskes meget gode elastiske egenskaber og en lang levetid.
Er særdeles anvendelig ved entrepriser, hvor bevægelser i underlaget forekommer.
Strækning, skævtrækning og overophedning skal undgås.

Navn: PF 2800 SBS (eller: bestrøet med sand.)

overside: Polymerbitumen, bestrøet med sand.
armering: ca.180 gr. special-polyesterfilt imprægneret med bitumen.
underside: Polymerbitumen, afdækket med fint sand.

Montage: Pålægges ved klæbning.

Produktdata:

Egenskaber iht. DIN EN 13707	Prøvningsmetode	Enhed	Værdi
Synlige mangler	DIN EN 1850-1	-	Ingen synlige mangler
Længde	DIN EN 1848-1	m	≥10,0
Bredde	DIN EN 1848-1	m	≥1,0
Rethed	DIN EN 1848-1	mm/10m	≤ 20
Tykkelse	DIN EN 1849-1	mm	≥ 2,3
Tæthed mod vand (flydende)	DIN EN 1928	-	Bestået ved 200 kPa / 24 h
Udvendige brandmæssige egenskaber	DIN EN V 1187	-	Systemtest
Reaktion på brand	EN ISO 11925-2	-	Klasse E - iht. DIN EN 13501-1
Peelstyrke	DIN EN 12316-1		IPK
Forskydningsstyrke	DIN EN 12317-1		IPK
Trækeegenskaber: Maks. trækstyrke	DIN EN 12311-1	N / 50 mm	≥ 500
Trækeegenskaber: Forlængelse	DIN EN 12311-1	%	≥ 35
Sømrivestyrke	DIN EN 12310-1	N	≥150
Modstand mod stødbelastning	DIN EN 12691		IPK
Modstand mod statisk belastning	DIN EN 12730		IPK
Modstand mod rivning	DIN EN 12310-1		IPK
Modstand mod rodvækst	DIN EN 13948		IPK
Kuldeegenskab, bøjning	DIN EN 1109	°C	≤ -20
Varmestabilitet	DIN EN 1110	°C	≥ 100
Diffusionsmodstand	EN 1931 (μ= 20000)	GPa s m ² /kg	400
Kunstig ældning DIN EN 1296	DIN EN 1109 / DIN EN 1110		IPK

IPK Ingen præstation konstateret

Egenskaber:

Produktet har stor styrke og kan optage mindre og mellemstore bevægelser fra underlaget
Produktet er sømfast og yder god perforationsmodstand.
OPBEVARING: Opretstående, tørt, beskyttet mod solopvarmning.
Der tages forbehold for ændringer.

KVALITETS TAGMEMBRANER TIL PROFESSIONELT BRUG

produceret i Tyskland hos

Binné & Sohn GmbH & Co KG • Mühlenstrasse 60 • D-25421 Pinneberg (Germany)