



## **Duripol U**

### **Bitumen-Universalanstrich**

Bestell-Nr. 163010 bzw. 163030

**Duripol U ist ein kaltflüssig zu verarbeitender Bitumenanstrich, der für Beton, Mauerwerk, Bitumendachbahnen-Dächer sowie als Korrosionsschutz für verzinkte Stahltrapezbleche geeignet ist. Weitere mögliche Anwendungsgebiete ergeben sich als Anstrich für Stallböden, Jauchegruben, Gülle-behälter und Futtersilos. Das Produkt ist frei von PCB und Phenolen.**

#### **Technische Daten**

Dichte: ca. 0,90 kg/l  
Flammpunkt: > 25 °C

#### **Anwendungshinweise**

Der Untergrund muß trocken und staubfrei sein. Rostige Metallteile müssen zunächst entrostet werden und mit Rostprimer gestrichen werden. Es sind 2-3 Anstriche erforderlich, wobei je Anstrich mit einem Verbrauch von ca. 0,5 l/m<sup>2</sup> zu rechnen ist. Jeder Anstrich muß vollständig durchgetrocknet sein. Die Trockenzeit richtet sich nach Witterungsverhältnissen und der Untergrundbeschaffenheit.

In **jedem Anwendungsfall** müssen die entsprechenden Flächen mit unserem Voranstrich Duripol VA vorgestrichen werden.

Lösemittelhaltige Anstriche dürfen nicht in Innenräumen und ähnlichen baulichen Anlagen eingesetzt werden.

Verschmutztes Arbeitsgerät kann mit Testbenzin oder unserem Kaltreiniger BISOLVENT gesäubert werden. Zur eventuellen Verdünnung von Duripol U kann Testbenzin oder Duripol VA zugesetzt werden. Das Gebinde muß vor der Entsorgung restlos entleert werden.

#### **Sicherheitshinweise**

Bei Gebrauch von Duripol U ist das Rauchen und offenes Feuer verboten. Auftretende Lösungsmitteldämpfe können mit Luft explosive Gemische bilden. Das Einatmen von Dämpfen sowie Hautkontakt mit dem Produkt sind zu vermeiden.

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise zu diesem Produkt entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

**B&S 11/08**