



Duripol VA

Bitumen-Voranstrich gem. DIN 18195 T2 und AIB (1/97)

Bestell Nr. 161010 bzw. 161030

Duripol VA ist ein kaltflüssig zu verarbeitender Voranstrich auf Bitumenbasis, der auf Bitumendächern, Beton, Mauerwerk und Metallen aufgestrichen werden kann. Duripol VA verbessert die Haftung von Bitumen- und Polymerbitumendachbahnen, Bitumen-Klebe- und Anstrichmassen mit dem Untergrund. Das Produkt ist frei von PCB und Phenolen.

Technische Daten

Dichte: ca. 0,87 kg/l
Flammpunkt: > 25 °C

Anwendungshinweise

Der Untergrund muß trocken und staubfrei sein. Rostige Metallteile müssen zunächst entrostet werden und mit Rostprimer gestrichen werden. Es ist ein Anstrich erforderlich, wobei mit einem Verbrauch von ca. 0,3 l/m² zu rechnen ist. Zum Auftragen eines weiteren Anstriches oder einer Klebung muß der Voranstrich vollständig durchgetrocknet sein. Die Trockenzeit richtet sich nach Witterungsverhältnissen und der Untergrundbeschaffenheit, beträgt in der Regel aber nicht mehr als 3 Stunden.

Lösemittelhaltige Voranstriche dürfen nicht in geschlossenen Innenräumen und ähnlichen baulichen Anlagen eingesetzt werden.

Verschmutztes Arbeitsgerät kann mit Testbenzin oder unserem Kaltreiniger BISOLVENT gesäubert werden. Zur eventuellen Verdünnung von Duripol VA kann Testbenzin zugesetzt werden. Das Gebinde muß vor der Entsorgung restlos entleert werden.

Sicherheitshinweise

Bei Gebrauch von Duripol VA ist das Rauchen und offenes Feuer verboten. Auftretende Lösungsmitteldämpfe können mit Luft explosive Gemische bilden. Das Einatmen von Dämpfen sowie Hautkontakt mit dem Produkt sind zu vermeiden.

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise zu diesem Produkt entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

B&S 11/14

winword/va.doc