Blokbitumen 5/15
Art.-nr. 174031

Produktet anvendes som varmeklæber til klæbning af bitumen-tagpapbaner.

Tekniske data

Målemetode	Dimension	Område		Prøvemetode
		min.	Maks.	
Nålepenetration ved 25°C	1/10 mm	5	15	DIN EN 1426
Blødhedspunkt, ring og kugle	(°C)	80	90	DIN EN 1427
Brudpunkt efter Fraass	(°C)		5	DIN EN 12593
Flammepunkt COC	(°C)	250		DIN ISO 2592
Opløselighed	(masse-%)	99		DIN EN 12592
Relativ ændring af masse ved termisk belastning (masse-%) 150 min ved 165°C	(masse-%)		0,5	DIN EN 13303

Leveres i blokke à 25 kg

(Oplysninger fra leverandør)

Sådan bruges produktet

Det er lettest at bruge blokbitumen 5/15 ved en temperatur på 170-180 °C.
Varmeklæberen kan derfor med fordel smeltes forsigtigt i en røreværksbeholder.

Forbruget afhænger af underlagets beskaffenhed og ligger på ca. 1,5 -2 kg/m².
Underlaget skal være rent og tørt. Grove ujævnheder skal fjernes.
Bitumen 5/15 er ikke modstandsdygtigt over for mineralolieprodukter.

B&S 01/22
winword/5/15.doc