



## Produktdatenblatt nach DIN EN 13970



17  
EN 13970

### BISOTEKT AL + V 60 S4

Art.-Nr. 0000840

DZ / E4 V-AL S4 (Beschreibung in Anlehnung DIN SPEC 20000-201)

Oberfläche feinst bestreut

Unterseite abschmelzbare Folie

1,0 m x 5,0 m Dicke ca. 4 mm

Bitumendampfsperrbahn

Glasvlieseinlage:  $\geq 50 \text{ g /m}^2$  + AL-Band

#### Rollen stehend lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung/Grenzwert
Sichtbare Mängel	EN 1850-1	-	Keine sichtbaren Mängel
Länge	EN 1848-1	m	5,00
Breite	EN 1848-1	m	1,00
Geradheit	EN 1848-1	mm/10m	$\leq 20$
Dicke	EN 1849-1	mm	4,0 (Toleranz - 0,2)
Masse	EN 1849-1		KLF
Wasserdichtheit gegen Wasser in flüssiger Phase	EN 1928-B	-	bestanden bei 100 kPa / 24 h
Brandverhalten	EN 13501-1	-	Klasse E
Scherfestigkeit der Fügenaht	EN 12317-1		KLF
Zugverhalten: Maximale Zugkraft	EN 12311-1	N/50mm	$\geq 350$ (Toleranz -5%)
Zugverhalten: Ausdehnung	EN 12311-1	%	$\geq 2$
Widerstand gegen stoßartige Belastung	EN 12691	mm	KLF
Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft)	EN 12310-1	N	KLF
Kaltbiegeverhalten	EN 1109	°C	$\pm 0$ (Toleranz +2)
Wärmestandfestigkeit	EN 1110	°C	+70 (Toleranz -5)
Wasserdampfdurchlässigkeit $\mu$ Sd-Wert	EN 1931		$\geq 375000$ $\geq 1500$
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit gegen Chemikalien	EN 1847 und EN 1928		KLF
Gefahrstoffe			KLF
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit gegen künstliche Alterung EN 1296	EN 1296 und EN 1931	°C	KLF

KLF keine Leistung festgestellt

AL-V60 S4- 07-19