



Produktdatenblatt



Zert.-Stelle: 1724
17
WPK-Nr.:1724-CPD-31201
DIN EN 13969 , DIN EN 14967

DURITIA R 500 besandet

Bitumendachbahn nach DIN SPEC 20000.202: BA R500 / MSB nQ R500/ MSB Q R500

Oberfläche fein besandet

Unterseite fein besandet

1,0 m x 10,0 m,

Bitumen-Dachdichtungsbahn

Rohfilzpappeneinlage (DIN 52117): 500 g/m²

Gehalt an Löslichem , DIN 52123: ≥ 1250g/m²

Binné & Sohn GmbH & Co.KG

Dachbaustoffwerk

Mühlenstraße 60

25421 Pinneberg

Tel: 04101 5005-0

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung/Grenzwert
Sichtbare Mängel	DIN EN 1850-1	-	Keine sichtbaren Mängel
Länge	DIN EN 1848-1	m	10,00
Breite	DIN EN 1848-1	m	1,00
Geradheit	DIN EN 1848-1	mm/10m	≤ 20
Lösliches	DIN 52123	g/m ²	1250
Wasserdichtheit	DIN EN 1928	-	bestanden bei 60 kPa / 24 h
Verhalten bei einem Brand von außen	DIN V EN 1187	-	KLF
Brandverhalten	EN ISO 11925-2	-	Klasse E nach DIN EN 13501-1
Schälfestigkeit	DIN EN 12316-1		KLF
Scherfestigkeit	DIN EN 12317-1		KLF
Zugverhalten: Maximale Zugkraft	DIN EN 12311-1	N/50mm	≥300 (längs) ≥200 (quer)
Zugverhalten: Dehnung	DIN EN 12311-1	%	≥2 (längs) ≥2 (quer)
Widerstand gegen stoßartige Belastung	DIN EN 12691	mm	KLF
Widerstand gegen statische Belastung	DIN EN 12730		KLF

Widerstand gegen Weiterreißen	DIN EN 12310-1	N	KLF
Kaltbiegeverhalten	DIN EN 1109	°C	≤ 0
Wärmestandfestigkeit	DIN EN 1110	°C	≥+70
Künstliche Alterung nach DIN EN 1296	DIN EN 1109 /1110	°C	KLF

KLF keine Leistung festgestellt

R500bes 03-17-